

Produktdatenblatt

Stand 2012

Ortner Haftmörtel Creme

Körnung: 0 - 1,2 mm

Produkteigenschaften

Der ORTNER Haftmörtel Creme 0-1,2 mm ist ein hydraulisch rasch abbindender, weißer Versetz-, Putz- und Fugenmörtel, speziell entwickelt für die Anforderungen des zeitgemäßen Ofenbau. Geeignet für die Verarbeitung von Keramik- und Schamotteerzeugnissen in temperaturbelasteten Bereichen bis 1000 °C.

Anwendung

- Versetzen von Ofenkacheln, Hafner- und GussSchamotten sowie Kamin-Leichtbauteilen
- Verfüllung der Kachelsteg-Zwischenräume
- Vorfertigung von Keramik- und Schamotte-Elementen zu Baugruppen
- Kitten, Ausgleichen und Verspachteln bis max. 50 mm Stärke
- Modellieren von Simsen und Strukturen
- Mauerungen mit rascher statischer Festigkeit

Technische Daten

Größtkorn	1,2 mm
Wasserbedarf	ca. 0,26 l/kg
Anwendungstemperatur	max. 1000 °C
Verbrauch pro mm Auftrag	ca. 1,3 kg/m ²

Verarbeitung

Trockenmasse vor der Entnahme von Verarbeitungsmengen in einem sauberen Behältnis durchmischen. Kleinmengen in der Maurerpfanne mittels Spachtel oder Kelle mit sauberem Leitungswasser in anwendungsspezifischer Konsistenz einstellen und binnen 20 Minuten verarbeiten, bei großflächigem Auftrag Masse niedertourig mit Mörtelrührwerk intensiv verrühren, sumpfen lassen und anschließend ebenfalls zügig verarbeiten.

Warmes Anmachwasser beschleunigt die Abbindung ebenso wie starke Wärmeeinwirkung. Der Auftrag der Mörtelmasse hat stets auf beiden in Kontakt tretenden Flächen zu erfolgen. Bereits angehärteter Mörtel nicht nochmals aufrühren, sondern mit dem Bauschutt entsorgen! Mittels der Einstellflüssigkeit kann die Abbindezeit bis 35 Minuten verzögert werden.

Wichtige Hinweise

- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten.
 - Ein Vornässen des Untergrundes ist möglich: die Abbindezeit kann verlängert werden.
 - Verarbeitungstemperaturen > 5°C einhalten.
 - Verschiedene Putze NICHT untereinander mischen.
 - Verputzaufbau laut Leitfadern durchführen.
 - Kachelöfen und gemauerte Heizflächen stets vor dem Verputzen trocken heizen.
 - Produktspezifische Angaben hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Arbeitsschutz, Reinigung und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
-

Lagerung

ORTNER Haftmörtel Creme muss original verschlossen kühl und trocken gelagert werden. Bei einwandfreier Lagerung über 0 °C kann eine Lagerzeit von 24 Monaten gewährleistet werden.

Gewährleistung

Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Die Richtlinien hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf Versuchen in unserem Werkslabor. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie immer auch gearteten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Farbabweichungen und Rezepturverbesserungen vorbehalten. Abgabe nur an Ofenbau-Fachbetriebe.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
Mit der Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.